



日本カシユー株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

日本新標準 · 愛護居家環境預防過敏

敬請選用日本嚴格管理「無鉛 · 無毒 · 無公害」油漆塗料

ストロン史特龍系列

環保PU控制木材吐油漆

- ✓ 無鉛、無毒、無甲苯、無二甲苯、無重金屬 等有害物質。
- ✓ 密著性非常好、又堅韌，可同時當底漆使用。
- ✓ 因塗膜乾燥速度快、密著性良好，上層塗裝時，不受氣候、溫度、溼氣等影響。
- ✓ 控制木材吐油漆是最理想的透明底漆，能使材質紋路更鮮明、亮麗。
- ✓ 塗膜硬度高、彈性好、耐高溫、濕氣、耐水、耐溶劑、耐鹼性、可防止水泥氧化。



■ 產品介紹

本公司進口“控制木材吐油漆”品質安定良好，使顧客安心使用40多年都不改變。為美好家庭創造更優美雅緻、不污染的居家環境，多盡一份心力做油漆環保服務。木材吐油時，任何油漆都無法長期附著，即使塗裝之後或許會光澤美觀，但無法持久。漆面很快就會起痂子般泡粒狀脫落。必須先使用“控制木材吐油漆”控制木材油脂，然後再開始油漆塗裝工程，才能維持品質安定，永保油漆亮麗、鮮艷、耐久。



乾燥時間	室溫 20°C 濕度 75%
	指觸 20~30 分鐘
混合比率	使用方便、毛刷、噴刷、浸塗皆可。
	A液 + B液 = 1 + 1 (比率以實秤重量為準) 先攪拌均勻
	直接用毛刷時，不必添加調薄劑稀釋，效果最好
使用時間	噴刷時可酌量添加 0~100% 專用遲乾調薄劑稀釋
	室溫 20°C 混合後約 6 小時，溫度高，使用時間會縮短
粘度	A液 + B液 混合攪拌後，室溫 20°C 時(岩田 - 2) 9 ± 1 秒
	1 ~ 2 次塗裝間隔，依當時溫度而定
間隔時間	溫度 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C
	時間 10 8 6 5 4 3 小時以上

■ 塗裝使用方法及注意事項

- 油脂較多的素材如：黑檀、紫檀、檜木、柚木、紅木、胡桃木、樟木等，薄片一樣、黏貼薄片也一樣，必須使用“控制木材吐油漆”防止吐油脫漆。
- 用毛刷塗裝，效果最好、紋路更鮮明，建議72小時內，應繼續油漆塗裝工程，才能達成控制油脂效果。而72小時完全乾燥後，上層塗裝密接效果不好。
- 素材整理用#180~#320砂紙研磨平滑後塗裝“控制木材吐油漆”。
- 第一次塗裝乾燥後木絲會豎起，用#320以上砂紙磨平做第二次塗裝，3日內不必研磨，直接上漆(因72小時後，會完全乾燥、硬度高、密接效果不好)。
- 油脂多的材質，第二次塗裝後呈現油脂時，用棉布沾溶劑擦拭乾淨。不必研磨，直接做第三次塗裝，才可控制材質吐油，隔日繼續上層塗裝工程。
- 對濕度非常敏感，由其B液倒出需要量後，應隨手蓋好儲藏於陰涼處。塗裝用具及塗裝物應註亦必須充分乾燥，等沒有水氣後，才可以繼續塗裝。包裝方法(A液 1公斤 + B液 1公斤) 2公斤一組。

Cashew
カシユー腰果漆



掃一下看更多

客服服務專線
TEL:(02)2792-8982
客服訂購傳真
TEL:(02)2791-6428

聯絡地址
114台北市內湖區安康路228巷23號
正光興貿易股份有限公司
www.ckh.com.tw