



日本カシユー株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

日本新標準 · 愛護居家環境預防過敏

敬請選用日本嚴格管理「無鉛·無毒·無公害」油漆塗料

ストロン史特龍系列

環保PU優麗旦面漆

金油/半艷/艷消 三款可供選擇

- ✓ 無鉛無毒、無甲苯、無二甲苯等重金屬有害物質
- ✓ 耐磨擦，同時保持素材原有紋路色澤鮮艷亮麗。
- ✓ 適用於各種塑膠成型品塗裝，高級藝術品漆器、食器、木工製品、家庭室內地板、保齡球館、體育館、籃球場、排球場。

■ 產品特性

- PU漆塗膜的肉質比較好，作業性密著性好，光澤亮麗堅韌耐久。
- 乾燥速度快、耐磨、漆面亮麗不滑、韌性高、不容易擦傷。
- ABS、尿素、美耐皿、酚樹脂、尼龍等成型品塗裝附著力良好。
- 本產品符合日本食品衛生法。(昭和34年厚生省告示370號)(昭和57年厚生省告示20號)
- 可以安心使用在高級藝術品漆器、食品、木工製品等，各種塑膠成型品塗裝。

項目		條件及備考
鉛筆硬度	H-3H	三菱 (依材質硬度而定)
附著試驗	100/100	1mm 棋盤目試驗 用膠帶拉扯OK
耐水試驗	無異狀	自來水7日 熱開水1小時浸漬
耐酸性	無異狀	5% H2SO4溶液 7日間浸漬
耐鹼性	無異狀	5% NaOH溶液 7日浸漬
耐酒精性	無異狀	15% 酒精溶液 7日間浸漬
耐洗劑性	無異狀	5% 中性洗劑溶液 7日間浸漬 60°C x 30分間浸漬
耐酢酸性	無異狀	4% 酢酸溶液 60°C x 30分間浸漬
耐油性	無異狀	大豆白絞油 48小時浸漬無異狀



■ 使用方法

- 先攪拌後到出，A液2 + B液1 以秤量為準，攪拌後加調薄劑30 ~ 80%，混合後可用時間：20°C 5 ~ 10小時 30°C 3 ~ 5小時，過時失效。
- 噴刷塗裝黏度 13 ~ 18秒(岩田杯NK-2)，噴槍口徑1.0 ~ 1.5mm。
- 室溫20°C 指觸乾燥約20分、4小時乾燥、72小時完全乾燥。
- 半艷消、艷消A液容易沉澱，必需充分攪拌後加B液，塗裝使用中間需要常攪拌才能穩定半艷消效果。
- 包裝方法 A液2kg + B液1kg 或 A液16kg + B液8kg (另有 1:1 A液4kg + B液4kg 8公斤一組)

Cashew
カシユー腰果漆



客服服務專線
TEL:(02)2792-8982
客服訂購傳真
TEL:(02)2791-6428

聯絡地址
114台北市內湖區安康路228巷23號
正光興貿易股份有限公司
www.ckh.com.tw